

# REJUNTAMENTO EPÓXI MÁXIMO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Rejuntamento Epoxi Máximo** Portobello é um produto tricomponente que quando preparado e aplicado de acordo com as instruções desta embalagem promove alta resistência mecânica, flexibilidade e textura fina. Oferece boa trabalhabilidade e facilidade de acabamento do produto.

Contém agente biocida que protege o rejunte da ação de fungos e bactérias.

## COMPOSIÇÃO

690 g de Carga Mineral; 193 g de Endurecedor; 117 g de Resina.

## INDICAÇÕES

Para porcelanatos esmaltados, técnicos (polidos ou naturais), pedras especiais (mármore e granito) e cerâmicas em geral com juntas de 1 a 8 mm para piso, e 1 a 5 mm para parede. Recomendado para áreas internas, externas, espelhos d'água, saunas e piscinas.

## LIMITAÇÃO

### NÃO USAR

- Superfícies expostas a temperaturas superiores a 100°C, ácidos, bases e solventes químicos;
- No preenchimento juntas de dessolidarização, dilatação, estrutural ou movimentação;

## RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

- Exposição em ambientes internos e externos: produtos formulados com resina epóxi, principalmente os de cores claras, em exposição contínua aos raios UV's, amarelam com o passar do tempo. Este efeito interfere somente na estética do produto, mas suas propriedades físicas permanecem inalteradas.
- Aplicação em fachadas: consultar o projetista quanto à compatibilidade técnica entre os constituintes do sistema construtivo do revestimento cerâmico (argamassas de revestimento e colante, peças cerâmicas e rejuntamentos.)
- A cor final do produto torna-se diferente da tonalidade do pó, devido à mistura com os componentes A e B.

## DADOS TÉCNICOS

- Tempo máximo para aplicação do produto: 1 hora
- Liberação do tráfego de pessoas: 24 horas
- Liberação do tráfego pesado: 72 horas
- Enchimento da Piscina: 72 Horas

## ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 18 meses após a data de fabricação constada na embalagem.

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )										
Tamanho do revestimento			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
4,5	4,5	6,5	0,46	0,98	1,47	1,96	2,46	2,95	3,44	3,93
5	15	8	0,34	0,73	1,09	1,45	1,81	2,18	2,54	2,90
20	120	11	0,1	0,22	0,33	0,44	0,55	0,65	0,76	0,87
30	60	11	0,09	0,19	0,28	0,37	0,47	0,56	0,65	0,75
30	90	12	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,73
45	45	10	0,07	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60
45	90	12	0,06	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54
60	60	9	0,05	0,10	0,15	0,20	0,26	0,31	0,36	0,41
60	120	10	0,04	0,09	0,13	0,17	0,21	0,26	0,30	0,34
90	90	11	0,04	0,08	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33
120	120	12	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17	0,20	0,24	0,27

*O rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.*