

Ficha Técnica

PortoKoll®

cera laca

PARA CIMENTO QUEIMADO

A **Cera Laca PortoKoll®** é um produto desenvolvido para selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado.

INDICAÇÃO

Aplicação de duas demãos sobre o cimento queimado PortoKoll®.

COMPOSIÇÃO

Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

LIMITAÇÕES

NÃO USAR:

- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 5°C e acima de 35°C, com umidade relativa do ar superior a 80%.
- O produto em pisos de áreas internas e externas que terão contato com água, pois a superfície do Cimento Queimado PortoKoll® se tornará escorregadia, podendo ocasionar quedas e acidentes.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a reaplicação a cada 12 meses para ambiente residencial e 6 meses para área de tráfego intenso.

CONSUMO

Quantidade	CONSUMO
500 ml	100 ml por demão/m ²

ATENÇÃO

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara para evitar inalação de poeira. Havendo contato com os olhos, deve-se lavar com muita água. Na ocorrência de ingestão acidental, não provocar vômito. Em ambas as situações procurar ajuda médica imediata. Manter fora do alcance de crianças e animais.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Tráfego leve: 24 horas, após aplicação	Tráfego pesado: 30 dias, após aplicação
---	--

ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação constada na embalagem.

IMPORTANTE

- O tom do Cimento Queimado PortoKoll® tende a ficar mais escuro a medida que se realiza a aplicação da Cera Laca. Recomenda-se teste prévio em pequena área para avaliar o resultado final.
- O Resultado final pode variar de acordo com a quantidade de demãos e diluição utilizada.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Com auxílio com uma desempenadeira de espuma nova e limpa aplique a primeira demão da Cera Laca PortoKoll® como selador com uma diluição de água a 50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar aproximadamente duas horas.
- Aplicar mais duas demãos da Cera Laca PortoKoll®, puro (sem diluir), deixando secar aproximadamente 2 horas entre as demãos.
- Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando “mop” e enceradeira. O maior número de demãos da Cera Laca PortoKoll® aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado PortoKoll®.