

REJUNTAMENTO ACRÍLICO SUPREMO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rejuntamento Acrílico Supremo Portobello Shop é uma argamassa de rejuntamento base acrílico, pronta para uso, indicada para pisos e paredes revestidos com cerâmica, porcelanatos, pedras naturais, polidas e industrializadas em ambientes internos e externos. Sua formulação de alta tecnologia confere textura fina, acabamento extraliso, e resistência à formação de fungos e bactérias.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Após o assentamento das peças cerâmicas, aguardar 72 horas para iniciar o rejuntamento;
- Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassa colante úmidas, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas esbranquiçadas (eflorescência)
- Recomenda-se limpar as juntas com a argamassa colante ainda fresca para facilitar o rejuntamento;
- A profundidade da junta pode danificar o acabamento do produto;
- Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a qualidade do acabamento;
- Limpar as juntas antes da aplicação para remover qualquer tipo de resíduo restante;
- Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação;
- Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças cerâmicas mais limpas;
- Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do rejuntamento.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Não adicionar água.

LIMITAÇÕES

Este produto não é indicado para Saunas, Piscinas e Fachadas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento;
- Molhar levemente a superfície da cerâmica para facilitar a aplicação;
- Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vai-e-vem no sentido diagonal (aprox. 45°) da peça cerâmica, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda da peça;
- Recomendamos rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e afetar o acabamento;
- Em até 15 minutos após a aplicação, com o auxílio de esponja levemente umedecida em água, limpar delicadamente a superfície com movimentos circulares. Repetir a operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da cerâmica (trocar a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa). Remover o máximo possível do excesso do rejuntamento para evitar aderência do produto nas peças cerâmicas;
- Respeitar o tempo de acabamento do produto, pois ultrapassando este tempo, o rejuntamento poderá aderir demasiadamente na borda da peça, dificultando assim a etapa de acabamento e limpeza de toda a superfície;
- Após 8 horas* da aplicação, limpar as peças cerâmicas com pano levemente úmido em solução de água e detergente neutro, para remover o excesso de produto sobre as peças. *Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas e de exposição do rejuntamento (área aplicada);
- Liberar a área para tráfego 24 horas após a aplicação do produto.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso.

Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/VALIDADE

Validade: Ver data de validade na embalagem. Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1 metro de altura, em sua embalagem original fechada. Após a abertura da embalagem, o produto poderá ser utilizado para novas aplicações em até 3 meses desde que mantido na embalagem original, sem contaminação e bem fechada com o disco protetor de plástico transparente. A validade do produto é de 12 (doze) meses após a data de fabricação constada em embalagem.

CONSUMO ESTIMADO

Tabela de Consumo Estimado (g/m ²) - Rejuntamento Acrílico Supremo Portobello				
Formato do Revestimento (cm) a X b X e*	Espessura da junta (mm)			
	1	2	3	4
10 X 10 X 0.6	456	912	1368	1824
20 X 20 X 0.6	111	222	333	444
30 X 30 X 0.6	74	148	222	296
30 X 90 X 1.0	82	164	247	329
45 X 45 X 0.8	66	132	197	263
60 X 60 X 1.0	62	123	185	247
80 X 80 X 1.0	46	93	139	185
100 X 100 X 1.0	37	74	111	148
120 X 120 X 1.0	31	62	93	123
150 X 150 X 1.0	25	49	74	99
120 X 360 X 0.5	12	25	37	49
120 X 360 X 0.3	10	21	31	41

*a - lado A; b - lado B; e - espessura da peça respectivamente