



# Especificaciones Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua  $E_v \leq 0,5\%$  Grupo BIa

### Folk Ice

Línea Folk

|                       |               |                            |  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|--|
| Tipología             | Código        |                            |  |
| Porcelanato Esmaltado | 202004E       |                            |  |
| Formato (cm)          | Espesura (mm) | Medida de Fabricación (cm) |  |
| 90X90                 | 9,00          | 89,85X89,85                |  |
| Borde                 | Superficie    |                            |  |
| Retificado            | Externo       |                            |  |

#### Propiedades Físicas

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Absorción de Agua (%)                               | ISO 10545-3  | 0,5        |
| Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm²) | ISO 10545-4  | 37         |
| Carga de Rotura (N)                                 | ISO 10545-4  | 1800       |
| Expansión Humedad (mm/m)                            | ISO 10545-10 | 0,1        |
| Resistencia al Cuarteo                              | ISO 10545-11 | RESISTENTE |
| Resistencia al Congelamiento                        | ISO 10545-12 | RESISTENTE |
| Resistencia al Choque Térmico                       | ISO 10545-9  | RESISTENTE |

#### Propiedades Químicas

##### Resistencia a las Manchas

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Baldosas Esmaltadas | ISO 10545-14 | 5 |
|---------------------|--------------|---|

##### Resistencia a Productos Químicos

|                                                          |              |    |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración     | ISO 10545-13 | LA |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | A  |

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

Coeficiente de Fricção

|                   |
|-------------------|
| Superfície Seca   |
| Superfície Mojada |
| Superfície Mojada |

Estándares de Prueba

|                |
|----------------|
| ABNT NBR 16919 |
| ABNT NBR 16919 |
| ANSI A326.3    |

Resultados

|     |
|-----|
| 0,7 |
| 0,6 |
| 0,6 |

Local de Uso

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| CL - Comercial Ligerio   RE - Residencial   FA - Fachada |
|----------------------------------------------------------|

Assentamento

|                                        |
|----------------------------------------|
| Junta de Paredes Internas em Seco      |
| Junta de Paredes Internas Húmedas      |
| Junta de Paredes Exteriores - Fachadas |
| Junta Pavimento                        |

Recomendado

|        |
|--------|
| 1,5 mm |
| 1,5 mm |
| 1,5 mm |
| 1,5 mm |

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

