

# Especificaciones Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev > 10% Grupo BIII

### Krea Vanilla

Línea Krea

|              |               |                            |
|--------------|---------------|----------------------------|
| Tipología    | Código        |                            |
| Parede       | 29385E        |                            |
| Formato (cm) | Espesura (mm) | Medida de Fabricación (cm) |
| 10X40        | 7,4           | 9,85X39,85                 |
| Borde        | Superficie    |                            |
| Bold         | Lustroso      |                            |

#### Propiedades Físicas

|                                                     |              |                |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Absorción de Agua (%)                               | ISO 10545-3  | 13             |
| Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm²) | ISO 10545-4  | 15             |
| Carga de Rotura (N)                                 | ISO 10545-4  | 200            |
| Expansión Humedad (mm/m)                            | ISO 10545-10 | 0,3            |
| Resistencia al Cuarteo                              | ISO 10545-11 | RESISTENTE     |
| Resistencia al Congelamiento                        | ISO 10545-12 | NÃO RESISTENTE |
| Resistencia al Choque Térmico                       | ISO 10545-9  | NÃO RESISTENTE |

#### Propiedades Químicas

##### Resistencia a las Manchas

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Baldosas Esmaltadas | ISO 10545-14 | 5 |
|---------------------|--------------|---|

##### Resistencia a Productos Químicos

|                                                          |              |    |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración     | ISO 10545-13 | LA |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | A  |

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

## Local de Uso

RI - Revestimento Interior

### Assentamento

|                                   |
|-----------------------------------|
| Junta de Paredes Internas em Seco |
| Junta de Paredes Internas Húmedas |

### Recomendado

|        |
|--------|
| 1,5 mm |
| 1,5 mm |

Para el uso de este revestimiento en paredes exteriores de hasta 6 metros de altura, sigue las siguientes indicaciones:

Utiliza mortero adhesivo ACIII indicado para uso en fachadas y compatible con la forma del producto, en edificaciones de hasta 2 pisos. Consulta con el asesor de ventas para obtener el mortero más adecuado. Respeta las juntas de movimiento y desolidarización existentes en el diseño arquitectónico. En paredes exteriores que no tienen cobertura y protección lateral, es obligatorio proteger la parte superior y lateral de la pared con un alero o solera. Las juntas de asentamiento deben ser utilizadas de acuerdo a la indicación específica de cada producto. El sellador utilizado para sellar las juntas de asentamiento debe ser específico para fachadas.

ATENCIÓN: Las fachadas monoporosas no son recomendadas para regiones con temperaturas negativas durante períodos prolongados, como en Europa y Estados Unidos, según lo establecido en la norma ISO 13006 para paredes exteriores.

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

# Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

