

# Especificações Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Placa cerâmica prensada a seco com absorção de água  
Ev > 10% Grupo BIII

### Glacier White

Linha White Home

|              |                |                            |
|--------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia    | Código         |                            |
| Parede       | 26109E         |                            |
| Formato (cm) | Espessura (mm) | Tamanho de Fabricação (cm) |
| 30X60        | 8,4            | 29,85X59,85                |
| Borda        | Superfície     |                            |
| Retificado   | Brilho         |                            |

#### Propriedades Físicas

|                               |
|-------------------------------|
| Absorção de Água (%)          |
| Módulo de Ruptura (N/mm²)     |
| Carga de Ruptura (N)          |
| Expansão por Umidade (mm/m)   |
| Resistência ao Gretamento     |
| Resistência ao Congelamento   |
| Resistência ao Choque Térmico |

#### Normas de Ensaio

|              |
|--------------|
| ISO 10545-3  |
| ISO 10545-4  |
| ISO 10545-4  |
| ISO 10545-10 |
| ISO 10545-11 |
| ISO 10545-12 |
| ISO 10545-9  |

#### Resultados

|                |
|----------------|
| 17             |
| 15             |
| 600            |
| 0,3            |
| RESISTENTE     |
| NÃO RESISTENTE |
| NÃO RESISTENTE |

#### Propriedades Químicas

##### Resistência ao Manchamento

|                 |
|-----------------|
| Placa Esmaltada |
|-----------------|

##### Resistência ao Ataque Químico

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração           |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas |

#### Normas de Ensaio

|              |
|--------------|
| ISO 10545-14 |
| ISO 10545-13 |
| ISO 10545-13 |

#### Resultados

|    |
|----|
| 5  |
| LB |
| B  |

**Locais de uso**

RI - Revestimento Interno

**Assentamento**

|                                 |
|---------------------------------|
| Junta Paredes Internas Secas    |
| Junta Paredes Internas Molhadas |

**Recomendado**

|      |
|------|
| 1 mm |
| 1 mm |

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

