

# Ficha Técnica

# PortoKoll®

# cera laca

PARA CEMENTO QUEMADO

La **Cera Laca PortoKoll®** es un producto desarrollado para sellar y promover la durabilidad y protección del Cemento Quemado.

## INDICACIONES

Aplicación de dos manos sobre el cemento quemado PortoKoll®.

## COMPOSICIÓN

Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos y agua.

## LIMITACIONES

NO USAR:

- Durante la aplicación en una base con temperatura inferior a 5 °C y superior a 35 °C, con humedad relativa del aire mayor al 80 %.
- El producto en pisos de áreas internas y externas que tendrán contacto con agua, ya que la superficie del Cemento Quemado PortoKoll® se volverá resbaladiza y podría causar caídas y accidentes.

## RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Para garantizar un buen mantenimiento, se recomienda volver a aplicar cada 12 meses en ambientes residenciales y cada 6 meses en áreas de circulación intensa.

## CONSUMO

Cantidad	CONSUMO
500 ml	100 ml por mano/m <sup>2</sup>

## ADVERTENCIA

Usar anteojos de protección, guantes de goma y máscara para evitar inhalar el polvo. En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si se produce ingesta accidental, no inducir el vómito. En ambas situaciones, solicitar atención médica inmediata. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

## LIBERACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

<b>Circulación ligera:</b> 24 horas después de la aplicación	<b>Circulación pesada:</b> 30 días después de la aplicación
--	---

## ALMACENAMIENTO/PERÍODO DE VALIDEZ

Almacenar en el envase original, en un lugar seco, al abrigo de la lluvia, el sol y el calor, sobre tarimas y en pilas de hasta 1,5 metros de altura. Si se almacena conforme a las indicaciones anteriores, la validez del producto será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación que figura en el envase.

## IMPORTANTE

- El tono del Cemento Quemado PortoKoll® tiende a oscurecerse a medida que se aplica la Cera Laca. Se recomienda efectuar una prueba previa en un área pequeña para evaluar el resultado final.
- El resultado final puede variar en función de la cantidad de manos y la dilución empleada.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Con ayuda de una llana de espuma nueva y limpia, aplique la primera mano de la Cera Laca PortoKoll® como sellador con una dilución de agua al 50 % (en proporción de 1:1) y espere hasta que se seque, aproximadamente dos horas.
- Aplicar otras dos manos de la Cera Laca PortoKoll®, pura (sin diluir), y dejar secar durante aproximadamente 2 horas entre cada mano.
- Efectuar una aplicación de tipo encerado (semicircular o cruzada) y evitar dejar marcas, o de forma tradicional utilizando una "mopa" y enceradora. Un mayor número de manos de la Cera Laca PortoKoll® aumentará la resistencia superficial y la durabilidad del Cemento Quemado PortoKoll®.