

Matchcores Portobello é uma argamassa especial desenvolvida para o assentamento e rejuntamento, altamente resistente e com excelente desempenho para atender juntas largas e elementos vazados. Possui boa consistência o que favorece a aplicação e o preenchimento das juntas. Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação tipo II.



- Fácil de misturar e aplicar
- Estabilidade de cor
- Proteção contra mofo e bactérias

DADOS TÉCNICOS

Composição	Areia selecionada, Cimento Portland e aditivos químicos especiais.
Pot Life	Até 2 horas após a mistura a mistura.
Temperatura do Substrato	Mín. 5°C / Máx. 30°C
Tempo de Cura	
Tráfego Leve	24 dias após o assentamento
Tráfego Intenso	7 dias após o assentamento

CONSUMO

Tipo de revestimento	Formatos (cm)	Espessura da junta (mm)	Consumo aproximado (kg/m ²)
Cobogós	20x20x8	10	19
Bloco de Vidro	20x20x10	10	23
Para Peças	30x30x7	10	13
Tipo de revestimento	Formatos (kit)	Consumo Aproximado (kg por kit)	
Kit Janeiro	Original	2	
Kit Janeiro	Macro	3	
Kit Antuerpia	Min	0,6	
Kit Antuerpia	Méd	2	
Kit Antuerpia	Máx	3	
O consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.			

INDICAÇÕES

- Cobogós (elementos vazados);
- Blocos de vidros;
- Saunas secas e úmidas;
- Ambientes internos e externos;
- Áreas comerciais e residenciais;
- Juntas de 1 a 50 mm;
- Para rejuntamento em paredes externas de churrasqueiras e lareiras.

LIMITAÇÃO

NÃO USAR

- Em blocos de plásticos;
- Como argamassa colante para o assentamento ou rejuntamento de revestimentos;
- Em estufas, frigoríficos, piscinas e pisos aquecidos;
- Sobre base pouco firme, que apresenta fissuras, som cavo, descolamentos, etc;
Sobre base muito úmida, aguardar a base secar para iniciar a aplicação;
- Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado, pinturas, gesso e placa cimentícia;
- Como função técnica para suportar recalques diferenciais ou deformações anormais na estrutura da construção.
- Como função técnica de impermeabilização e material refratário.

PREPARO DA BASE

A superfície da base deve ser firme, limpa, isenta de poeira ou gorduras. Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras, e resistência devem ser corrigidos com 48 horas antes do assentamento

PREPARO DO PRODUTO

1. Na embalagem original do produto, adicionar 1 (um) litro de água limpa e misturar o produto de forma manual ou preferencialmente de forma mecânica até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Não adicionar nenhum componente além de água. Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da argamassa.
2. Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e aplicar com ferramenta adequada.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Alinhar os cobogós / blocos horizontalmente e assentá-los sobre a argamassa, com auxílio de espaçadores e martelo de borracha, batendo levemente até o perfeito encaixe das peças. O uso de espaçadores plásticos auxilia no assentamento rápido e proporciona distanciamento uniforme entre os elementos nas juntas horizontais e verticais.
2. Para rejuntar, finalizar o acabamento lateral das juntas com o próprio produto.
3. Respeitar o tempo aproximado de 40 ou 50 minutos para fazer a limpeza com uma esponja levemente úmida. Nunca utilizar ácidos para fazer a limpeza.
4. Usar barras de ferro 3/16" para amarração a cada 2 m² e nunca encoste bloco com bloco. Para este item, recomenda-se verificar e seguir as orientações do projeto/fabricante.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Os blocos de vidro, cobogós e os elementos vazados deverão estar limpos, secos, sem resíduos de pó, óleo ou qualquer outra substância que possa prejudicar sua aderência; Proteger peças de alumínio, metálicas ou demais superfícies sensíveis, pois pode manchar ou riscar em contato com a argamassa; Os espaçadores não eliminam o prumo, a régua e outras ferramentas necessárias para o assentamento; Recomendamos a utilização do Selador PortoKoll® sobre o rejunte, principalmente em juntas largas e aplicações em saunas.

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 5 baldes de altura. Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação que consta na embalagem.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FDS. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portobello são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).