

Especificações Técnicas



Placa de cimento moldado a úmido.

Across Drain Off White

Linha Sidewalk

Tipologia	Código	
Cimento	205701ET	
Formato (cm)	Espessura (mm)	Tamanho de Fabricação (cm)
80X80	60.00	80,3X80,3
Borda	Superfície	Variação de Tonalidade
N/A	Externo	V4

Propriedades Físicas

Módulo de Ruptura (N/mm ²)	NBR 16416	2
Carga de Ruptura (N)	NBR 16416	3700

Normas de Ensaio

Resultados

Coeficiente de Atrito

Superfície Seca	ABNT NBR 16919	0,8
Superfície Úmida	ABNT NBR 16919	0,6
Coeficiente de permeabilidade	NBR 16416	8,0 x 10 ⁻³ m/s

Normas de Ensaio

Resultados

Locais de uso

RE - Residencial

Assentamento Recomendado

Junta Paredes Internas Secas	N/A
Junta Paredes Internas Molhadas	N/A
Junta Paredes Externas Fachadas	N/A
Junta Piso	seca (0mm)

Os produtos são fabricados em processo artesanal e possuem como principal característica a irregularidade em sua superfície e no relevo, trazendo uma identidade única para cada instalação. As peças, fabricadas com cimento natural e corantes importados, poderão apresentar variação de dimensão, tonalidade e relevo. Essa variação é parte da natureza do produto cimentício e pode ocorrer entre lotes, entre as peças do mesmo lote ou até mesmo entre regiões da mesma peça. As placas cimentícias possuem alta durabilidade, desde que manuseadas, assentadas e impermeabilizadas de maneira adequada; porém deve-se levar em consideração a delicadeza do material, especialmente quando apresentarem bordas. O produto pode sofrer ao longo do tempo variação de cor, tonalidade, brilho e textura. Isso é resultado da interação do usuário com o produto e das condições combinadas de utilização e do ambiente (umidade, exposição ao sol, dentre outros fatores), bem como da cura do cimento que dura por tempo indeterminado.

Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000