

# Especificações Técnicas



Placa de cimento moldado a úmido.

## Across Drain Sand

Linha Sidewalk

Tipologia	Código	
<b>Cimento</b>	<b>205702ET</b>	
Formato (cm)	Espessura (mm)	Tamanho de Fabricação (cm)
<b>80X80</b>	<b>60.00</b>	<b>80,3X80,3</b>
Borda	Superfície	Variação de Tonalidade
<b>N/A</b>	<b>Externo</b>	<b>V4</b>

### Propriedades Físicas

Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )	NBR 16416	2
Carga de Ruptura (N)	NBR 16416	3700

### Normas de Ensaio

### Resultados

### Coefficiente de Atrito

Superfície Seca	ABNT NBR 16919	0,8
Superfície Úmida	ABNT NBR 16919	0,6
Coefficiente de permeabilidade	NBR 16416	10 <sup>-3</sup> m/s

### Normas de Ensaio

### Resultados

### Locais de uso

RE - Residencial
------------------

### Assentamento Recomendado

Junta Paredes Internas Secas	N/A
Junta Paredes Internas Molhadas	N/A
Junta Paredes Externas Fachadas	N/A
Junta Piso	N/A

Os produtos são fabricados em processo artesanal e possuem como principal característica a irregularidade em sua superfície e no relevo, trazendo uma identidade única para cada instalação. As peças, fabricadas com cimento natural e corantes importados, poderao apresentar variacao de dimensao, tonalidade e relevo. Essa variacao e parte da natureza do produto cimenticio e pode ocorrer entre lotes, entre as pecas do mesmo lote ou ate mesmo entre regioes da mesma peca. As placas cimenticias possuem alta durabilidade, desde que manuseadas, assentadas e impermeabilizadas de maneira adequada; porem deve-se levar em consideracao a delicadeza do material, especialmente quando apresentarem bordas. O produto pode sofrer ao longo do tempo variação de cor, tonalidade, brilho e textura. Isso e resultado da interação do usuário com o produto e das condições combinadas de utilização e do ambiente (umidade, exposicao ao sol, dentre outros fatores), bem como da cura do cimento que dura por tempo indeterminado.

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000