

# Especificações Técnicas

Placa de cimento moldado a úmido.

## Sidewalk Pool Graphite

Linha Sidewalk



Tipologia	Código	
<b>Cimento</b>	<b>205735ET</b>	
Formato (cm)	Espessura (mm)	Tamanho de Fabricação (cm)
<b>40X80</b>	<b>40.0</b>	<b>40X80,3</b>
Borda	Superfície	Variação de Tonalidade
<b>N/A</b>	<b>Externo</b>	<b>V4</b>

### Propriedades Físicas

Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )	NBR 16416	7,0
Carga de Ruptura (N)	NBR 16416	2800

### Normas de Ensaio

### Resultados

### Coeficiente de Atrito

Superfície Seca	ABNT NBR 16919	0,8
Superfície Úmida	ABNT NBR 16919	0,6
Coeficiente de permeabilidade	NBR 16416	8,0 x 10 <sup>-3</sup> m/s

### Normas de Ensaio

### Resultados

### Locais de uso

CL - Comercial Leve   RE - Residencial
--

### Assentamento Recomendado

Junta Paredes Internas Secas	N/A
Junta Paredes Internas Molhadas	N/A
Junta Paredes Externas Fachadas	N/A
Junta Piso	3 a 5 mm

Os produtos são fabricados em processo artesanal e possuem como principal característica a irregularidade em sua superfície e no relevo, trazendo uma identidade única para cada instalação. As peças, fabricadas com cimento natural e corantes importados, poderão apresentar variação de dimensão, tonalidade e relevo. Essa variação é parte da natureza do produto cimentício e pode ocorrer entre lotes, entre as peças do mesmo lote ou até mesmo entre regiões da mesma peça. As placas cimentícias possuem alta durabilidade, desde que manuseadas, assentadas e impermeabilizadas de maneira adequada; porém deve-se levar em consideração a delicadeza do material, especialmente quando apresentarem bordas. O produto pode sofrer ao longo do tempo variação de cor, tonalidade, brilho e textura. Isso é resultado da interação do usuário com o produto e das condições combinadas de utilização e do ambiente (umidade, exposição ao sol, dentre outros fatores), bem como da cura do cimento que dura por tempo indeterminado.

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000